

## BAMBOOTouch Outdoor Massif

### Massif Rooibos

D20BRO137.185

<b>Dimension:</b>	20 x 137 x 1850 mm
<b>Finition:</b>	Lames rainurées - languettées 4 côtés
<b>Décors :</b>	1 face lisse - 1 face rainurée peigne français
<b>Coloris:</b>	Rooibos (marron)
<b>Pose:</b>	sur lambourdes avec clips (voir fiche de pose)
<b>Palette :</b>	192 lames/palette (48.66 m <sup>2</sup> /palette)
<b>Entretien :</b>	voir fiche d'entretien pour terrasse BambooTouch Outdoor Massif

### Caractéristiques techniques :

DURETÉ BRINELL	9.5 kg/mm <sup>2</sup> - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10 à 14 % à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1150 kg/m <sup>3</sup>
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	Classe 1 (EN 335)
NORME INCENDIE	Classe A (UL 723, ANSI/NFPA N°255, UBC N°8-1)
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,4 mg/ m <sup>2</sup> h - norme GB/T17657-2013)
RÉSISTANCE THERMIQUE	Classe A (UL 723,ANSI/NFPA N°255, UBC N°255, UBC N° 8-1)
RESISTANCE A LA FLEXION STATIQUE	86.9 Mpa (GB/T17657-2013)
ELASTICITE MODULAIRE	13970 Mpa (GB/T17657-2013)
TAUX GONFLEMENT – EPAISS. MAX	1.9% (GB/T30364-2013)
TAUX GONFLEMENT - LARGEUR MAX	0.4% (GB/T30364-2013)
RESISTANCE AU GLISSEMENT	USRV 58 (CEN/TS15676)
RESISTANCE AUX TERMITES	Classe 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)

